



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «Мадера»

Ильичев Ю.Г.

7.05.14 г.

Технические условия на строганный погонаж из лиственницы.

1. Сорт «Элита»

Лицевая пластъ

- Не допускаются никакие сучки. Сучки диаметром до 5 мм. не учитываются
- Не допускаются смоляные карманы, кроме тонких полос, похожих на смоляные карманы.
- Не допускаются трещины.
- Не допускаются механические повреждения на лицевой пласти, кроме вырывов глубиной не более 0,5 мм на лицевой пласти.
- Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол, непрострог.
- Не учитывается разнооттеночность и разноцветность – это не пороки. Все изделия должны иметь правильную геометрию по ширине и по толщине.
- Не допускается винт, саблевидность, лодочка.

2. Сорт «Прима»

Лицевая пластъ

- Допускается один сросшийся или частично сросшийся (сросшийся не меньше четверти периметра диаметра по любой пласте), сучок до 15 мм 1шт. на 1 п/м, или два смоляных кармашка общей длиной не более 50 мм на 1 п/м.
- Допускаются небольшие вырывы глубиной не более 1 мм.
- Допускаются микротрещины не более 5 см в длину.
- Допускаются трещины и сколы на сучках.
- Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол, непрострог.
- Не учитывается разнооттеночность и разноцветность – это не пороки. Все изделия должны иметь правильную геометрию по ширине и по толщине.
- Не допускается винт, саблевидность, лодочка.

3. Сорт «А»

Лицевая пластъ

- Допускаются любые сросшиеся или частично сросшиеся (сросшиеся не меньше четверти периметра сучка по любой пласте), сучки в любом количестве.
- Допускаются трещины несквозные не более 40 см в длину.
- Допускаются трещины и сколы на сучках в количестве 4 шт. на изделие.
- Допускаются выбоины не более 5 мм в диаметре.
- Не допускается непрострог.
- Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол.
- Не учитывается разнооттеночность и разноцветность – это не пороки. Все изделия должны иметь правильную геометрию по ширине и по толщине.
- Не допускается винт, лодочка.
- Саблевидность допускается – сбежность на 1 м изделия не более 5 мм.

4. Сорт «В»

Лицевая пластъ

- Допускаются любые живые здоровые сросшиеся (сросшиеся не менее четверти периметра сучка, по любой пласте).
- Допускаются несросшиеся невыпадающие сучки не более 4 шт. на 1 м/п. Ø до 40 мм.
- Допускаются частично вылетевший сучок не более двух на изделие.
- Допускаются смоляные кармашки.
- Допускаются трещины несквозные не более 50 см в длину.
- Допускаются трещины на сучках не более 6 мм в глубину и 1,5 мм в ширину в количестве 4 шт. на изделие длиной не более 30 мм.
- Допускаются сколы в сучках 2 шт. на изделие.
- Допускаются выбоины не более 5 мм в диаметре и не более 2 мм в глубину.
- Не допускается непрострог.
- Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол.

5. Сорт «С»

Лицевая пластъ

- Допускаются любые сросшиеся или частично сросшиеся сучки в любом количестве.
- Допускаются табачные и несросшиеся сучки выше Ø 40.
- Допускаются частично вылетевший сучок не более 4 шт. на изделие.
- Допускаются трещины несквозные не более 1 м в длину.
- Допускаются трещины на сучках не более 8 мм в глубину и 3 мм в ширину в количестве 6 шт.
- Допускаются сколы на сучках 4 шт. на изделие.
- Допускаются выбоины не более 10 мм в диаметре и не более 4 мм в глубину.
- Допускается непрострог не более 1 м на изделие.
- Допускается синева не более 1,5 м на изделие.
- Не допускается гниль, обзол, червоточина, сквозные трещины.

Исполнитель: Ильичев Ю.Г.