



Технические условия на строганные погонажные изделия из лиственницы

1. Сорт «ЭЛИТА»

Лицевая часть

- Не допускаются никакие сучки. Сучки диаметром до 5мм не учитываются
- Не допускаются смоляные карманы, кроме тонких полос, похожих на смоляные карманы.
- Не допускаются трещины
- Не допускаются механические повреждения на лицевой пласти, кроме вырывов до 0,5мм на лицевой пласти.
- Не допускается синева, червоточина, обзол, непрострог.
- Не учитывается разнооттеночность и разноцветность-это не пороки. Все изделия должны иметь правильную геометрию по ширине и толщине.
- Не допускается винт, саблевидность, лодочка.

2. Сорт «ПРИМА»

Лицевая часть

- Допускается один сросшийся сучок до 15мм, 1шт на 1п/м, или 2смоляных кармашка общей длиной не более 50мм на 1п/м
- Допускаются небольшие вырывы глубиной не более 1мм
- Допускаются микротрещины на лицевой пласти.
- Допускаются трещины и сколы в сучках.
- Не допускается синева, червоточина, обзол, непрострог.
- Не учитывается разнооттеночность и разноцветность-это не пороки. Все изделия должны иметь правильную геометрию по ширине и толщине.
- Не допускается винт, саблевидность, лодочка.

3. Сорт «А»

Лицевая часть

- Допускаются любые сросшиеся или частично сросшиеся (не меньше четверти периметра сучка по любой пласти) сучки в любом количестве.
- Допускаются микротрещины несквозные
- Допускаются выбоины не более 5мм в диаметре
- Допускаются трещины и сколы на сучках в количестве 4шт на изделие
- Не допускается непрострог
- Не допускается синева, червоточина, обзол, непрострог.
- Не учитывается разнооттеночность и разноцветность-это не пороки. Все изделия должны иметь правильную геометрию по ширине и толщине.
- Саблевидность допускается – на 1м изделия не более 5мм

4. Сорт «В»

Лицевая часть

- Допускаются любые здоровые сросшиеся сучки (сросшиеся не менее четверти периметра сучка по любой пласти)
- Допускаются несросшиеся невыпадающие сучки не более 4шт на 1п/м от 0-40мм
- Допускаются смоляные кармашки
- Допускается частично вылетевший сучок, не более 2-х на изделие
- Допускаются трещины не сквозные
- Допускаются трещины на сучках не более 6мм в глубину и 1,5мм в ширину в количестве 4шт на изделие
- Допускаются сколы на сучках не более 2-х на изделие
- Допускаются выбоины не более 5мм
- Не допускается непрострог
- Не допускается синева, червоточина, обзол

5. Сорт «С»

Лицевая часть

- Допускаются любые сросшиеся или частично сросшиеся сучки в любом количестве
- Допускаются табачные и несросшиеся сучки диаметром более 40мм
- Допускается частично вылетевший сучок не более 4шт на изделие
- Допускаются трещины не сквозные
- Допускаются трещины в сучках не более 8мм в глубину, и 3мм в ширину в количестве бшт.
- Допускаются сколы на сучках 4шт на изделие
- Допускаются выбоины не более 10мм в диаметре, и не более 4мм в глубину.
- Допускается непрострог, не более 1м на изделие
- Допускается синева, не более 1.5м на изделие
- Не допускается гниль, обзол, червоточина, сквозные трещины.

Исп. Ширяев А.А.

